

Systemdatenblatt

2HI06

Hydrophobierende Imprägnierung in wässriger Emulsionform

Hydrophobierende Imprägnierung

■ Hydrophobierende Imprägnierung in wässriger Emulsionform

abhängig vom Untergrund:

Remmers Funcosil WS <0614>

Kalksandstein glatt: mind. 0,5 l/m²

Kalksandstein bruchrau: mind. 0,7 l/m²

Ziegelsichtmauerwerk: mind. 0,8 l/m²

Ziegel grobporös: mind. 1,5 l/m²

Leichtbeton: mind. 1,0 l/m²

Naturstein feinporös: mind. 0,8 l/m²

Naturstein grobporös: mind. 1,5 l/m²

(Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)