

# Systemdatenblatt

01001

KKS-System für horizontale und schwach geneigte Flächen  
PCC I / RM (Betofix EM 4 2K)

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**

\*\*\* Grundposition

- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**

\*\*\* Alternativposition

- **Kugelstrahlen waagerechter Flächen**

- **Bewehrung reinigen**

- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB EM)**

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>

- **PCC-Haftbrücke unter PCC I (Betofix KHB EM)**

ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM <5779>

- **M2/R4/PCC I Betonersatz-2K (Betofix EM 4 2K)**

20 kg/m<sup>2</sup>/cm Remmers Betofix EM 4 2K >5778<

3,7 l Remmers Betofix EM LQ >5780<

- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**