

Systemdatenblatt

032170

Abdichtung nach DIN 18533, W3-E (1K PMBC basic)

Abdichtung Neubau

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers WP DS Levell <0426>

*** Grundposition

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>
- **Kratzspachtelung herstellen (1K-PMBC basic)**
Ca. 0,5 l/m²
Remmers BIT 1K basic <0872>
- **Abdichtung nach DIN 18533, W3-E (1K PMBC basic)**
Ca. 5,0 l/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke
Remmers BIT 1K basic <0872>
Ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4,8/100 <4183>
- **Drän- und Anfüllschutzbahn auslegen**
1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>