

Remmers Oberflächenschutzsysteme
Langlebige Lösungen
auf allen Ebenen.



remmers




REMMERS DECK OS 8 CLASSIC

Starre Beschichtung für begeh- und befahrbare Flächen zur Erhöhung der physikalischen und chemischen Widerstandsfähigkeit.

Anwendungsbereiche

- Tiefgarage/Bodenplatte
- Zwischendeck
- Rampe/Spindel
- Verfahren 1.3, 2.2, 2.3, 5.1, 6.1, 7.7, 8.2, 8.3



Systemvorteile

- Hervorragende Fließ- und Verarbeitungseigenschaften
- Farblich gestaltbar (auch helle Farbtöne möglich)
- Lösemittel-, nonyl-, alkylphenol und weichmacherfrei
- Geruchsarm
- Fugenlos verlegbar
- Wasserundurchlässig
- Geprüft gegen rückwertige Durchfeuchtung (230 Tage)
- Extrem verschleißfest (PAT- u. BCA-geprüft)
- Selbstheilende Risse
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit
- Befahrbar und begehbar (inkl. Winterdienstfahrzeuge)
- Chemische und mechanische Beständigkeit
- Frost- u. tausalzbeständig (Formiatbeständig)
- Hohe Systemverträglichkeit zu allen Remmers Deck Produkten
- Alle Systemkomponenten beschleunigbar
- Nachhaltigkeitsgeprüfte Systemkomponenten (DGNB / LEED)
- Freiwillige Fremdüberwachung der Systemkomponenten



Weitere Informationen



Remmers Oberflächenschutzsysteme
Langlebige Lösungen
auf allen Ebenen.



Aufbau	Produktbezeichnung	Verbrauch
1 Grundierspachtelung (transparent)	Epoxy ST 100 + Selectmix 01/03 (0,1 - 0,3 mm)	0,9 kg/m ² (zzgl. 100 %)
2 Einstreuung	Quarz 03/08 DF (0,3 - 0,8 mm) im Überschuss	mind. 5 - 6 kg/m ²
3 Versiegelung	Epoxy Color Top	mind. 0,5 - 0,7 kg/m ²

Rautiefenzuschlag ca. 0,3 - 0,5 g/m² Bindemittel

Technische Daten

Eigenschaften / Norm	Anforderung	Resultat
Lineraes Schrumpfen (DIN EN 12617)	≤ 3%	0 %
Abreißversuch (DIN EN 1542)	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	Ø 3,3 (2,9) N/mm ²
Abriebfestigkeit (DIN EN ISO 5470-1)	Masseverlust weniger als 3.000 mg	2.272 mg
Verschleißwiderstand (BCA / DIN EN 13892-4)	mindestens AR1 nach EN 13813	AR0,5 (10 µm)
CO ₂ -Durchlässigkeit (DIN EN 1062-6)	sD > 50 m	51 m
Wasserdampf-Durchlässigkeit (DIN EN ISO 7783)	Klasse III: sD > 50 m	100 m
Kapillare Wasseraufnahme (DIN EN 1062-3)	w < 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5})	0,001 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Haftfestigkeit nach Temperaturwechselverträglichkeit (DIN EN 13687-2)	a) keine Risse, Blasen, Ablösungen b) Abreißversuch	erfüllt Ø 3,1 (2,7) N/mm ²
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff (DIN EN 13687-1)	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	
Widerstandsfähigkeit gegen chemischen Angriff (DIN EN 13529)	Verringerung der Shore-Härte um weniger als 50 %	Gruppe Nr. 1: 1%, Nr. 3: 1%, Nr. 10: -4%
Schlagfestigkeit (DIN ISO 6272-2)	keine Risse und kein Abblättern	erfüllt
Brandverhalten nach Aufbringung (DIN EN 13501-1)	Mindestanforderung: Klasse E _{fl}	B _{fl} -s1
Griffigkeit/Rutschfestigkeit (DIN EN 13036-4)	Klasse III: > 55 im nassen Zustand	59
Gesamtschichtdicke (DIN EN ISO 2808)	mind. 2,5 mm	2,5 mm