Systemdatenblatt

04002

EP-Einstreubelag mit Quarzsandeinstreuung (diffusionsfähig, R12 V4)

- **Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen, Rautiefen oder zu erbringender Mindestschichtdicken können Mehrverbräuche bzw. Schichtdickenzuschläge**

- **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**

- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2K EP-Bindemittel**

  Verbrauch:
  ca. 0,15 - 0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000
  (je nach Untergrund) <6320-6323>

- **Gefüllte Einstreuschicht mit einem wässrigen, pigmentierten 2K EP- Bindemittel**

  mind. 1 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>

  ca. 1,0 kg Remmers Selectmix 01/03 (MV 1:1 <4405>)
  anteilig Wasser

  Einstreuung:
  mind. 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

*** Grundposition

- **Kopfversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2K EP-Bindemittel**

  mind. 0,6 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 SG (2 Arbeitsgänge) <6380-6383, 6386 u. 6389>

*** Alternativposition

- **Kopfversiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten, matten 2K EP-Bindemittel**

  mind. 0,6 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 M (2 Arbeitsgänge) <6370-6372>